

### Descrição

Primário/acabamento, pigmentado baseado em copolímeros acrílicos. Excelente resistência à alcalinidade e excelente aderência à maioria dos suportes minerais. Elevada opacidade e bom poder de enchimento. Boa capacidade de isolamento de manchas. Boa relação preço/qualidade.

### Utilização

Recomendado para interiores e exteriores. Utiliza-se em obra nova sobre a maioria dos substratos minerais ou em repintura para selagem e melhorar a aderência sobre pinturas envelhecidas.

### Características

<b>Cor:</b>	Branco
<b>Aspecto da película seca:</b>	Ligeiramente acetinado
<b>Densidade (25°C):</b>	1,25 - 1,30
<b>Viscosidade (25°C):</b>	95 - 100 KU
<b>Teor em sólidos (peso):</b>	52 ± 2 %
<b>Ponto de inflamação:</b>	Não aplicável
<b>Tempo de secagem (20° C):</b>	4 – 6 horas

### Aplicação

<b>Preparação:</b>	<p><b>Pintura de Raiz</b> A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfeção – <b>SOLUÇÃO DESINFETANTE ref<sup>a</sup> 1810</b> para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc. Deverá ser utilizado um <b>primário anti-alcalino / selante adequado às condições existentes</b> como forma de melhorar a adesão das demãos seguintes e também de uniformizar a superfície. Em dúvida consulte sempre os Serviços Técnicos.</p> <p><b>Repintura</b> A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. As superfícies degradadas, friáveis ou com fraca aderência devem ser escovadas e/ou lavadas, reparadas e regularizadas de modo a assegurar uma base conveniente para pintura. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfeção – <b>SOLUÇÃO DESINFETANTE ref<sup>a</sup> 1810</b> para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc. Deverá ser utilizado um <b>primário / selante adequado às condições existentes</b> como forma de melhorar a adesão das demãos seguintes e também de uniformizar a superfície. Consulte os Serviços Técnicos.</p>
--------------------	--

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.

<b>Processo de aplicação:</b>	Trincha, rolo ou pistola airless.
<b>Diluyente de aplicação e lavagem de equipamento:</b>	Água
<b>Esquema de aplicação:</b>	A 1ª demão deverá ser diluída a cerca de 10% com água dependendo da superfície e da porosidade do substrato. As demãos seguintes á viscosidade de fornecimento ou com ligeira diluição de 5%.
<b>Intervalo entre demãos:</b>	4 - 6 horas, no mínimo.
<b>Rendimento teórico:</b>	8 10 m2 / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
<b>Condições ambientais de aplicação e secagem:</b>	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

### Estabilidade em armazém

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

### Forma de fornecimento

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

### Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.  
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.