

COLTIMCRIL
ACETINADO

FICHA TÉCNICA

Ref.ª 1702

Descrição

Esmalte aquoso de alta qualidade baseado em emulsão acrílica modificada e de acabamento acetinado. Apresenta elevada resistência aos agentes atmosféricos, aos raios ultravioletas e ao desenvolvimento de fungos e algas. Excelente aplicabilidade e lacagem, boa opacidade e excelente aspecto decorativo

Utilização

Recomendado especialmente em exteriores, pode também ser usado em interiores. Utiliza-se em obra nova ou em repintura após **aplicação de primário / selante adequado sobre o substrato**

Características

Cor:	Catalogadas / Outras
Aspecto da película seca:	Acetinado
Densidade (25°C):	1,20-1,25
Viscosidade (25°C):	100-105 KU
Teor em sólidos (volume):	48 ± 2 %
Ponto de inflamação:	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C):	4 – 6 horas

Aplicação

Preparação:	<p>Pintura de Raiz A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção – SOLUÇÃO DESINFETANTE refª 1810 para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc. Deverá ser utilizado um primário anti-alcálico / selante adequado às condições existentes como forma de melhorar a adesão das demãos seguintes e também de uniformizar a superfície. Consultar os Serviços Técnicos.</p> <p>Repintura A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. As superfícies degradadas, friáveis ou com fraca aderência devem ser escovadas e/ou lavadas, reparadas e regularizadas de modo a assegurar uma base conveniente para pintura. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção – SOLUÇÃO DESINFETANTE refª 1810 para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc. Deverá ser utilizado um primário / selante adequado às condições existentes como forma de melhorar a adesão das demãos seguintes e também de uniformizar a superfície. Consultar os Serviços Técnicos.</p>
Processo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola airless.
Diluinte de aplicação e lavagem de	Água

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**

COLTIMCRIL
ACETINADO**FICHA TÉCNICA**

Ref.ª 1702

equipamento:	
Esquema de aplicação:	Aplicar a 1ª demão diluída a cerca de 10%. Demãos seguintes diluídas a cerca de 5%.
Intervalo entre demãos:	4 a 6 horas, no mínimo.
Rendimento teórico:	10 a 14 m ² / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
Condições ambientais de aplicação e secagem:	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Estabilidade em armazém

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados.
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.