

HIDROFUGANTE
AQUOSO**FICHA TÉCNICA**

Ref.ª 1806

Descrição

Produto de impregnação e hidro repelência baseado em emulsão aquosa de polisiloxanos (silicone). Previne a acumulação de sujidade e o desenvolvimento de fungos e algas. Mantém o aspeto original dos materiais.

Utilização

Recomendado para exteriores. Utiliza-se em materiais porosos tais como betão, reboco, pedra natural, telhas, tijolos e outros.

Características

Cor:	Incolor – Mate / Acetinado
Aspeto da película seca:	Não forma película
Densidade (25°C):	0,98 - 1,00
Viscosidade (25°C):	Não aplicável
Teor em sólidos (peso):	10 ± 1 %
Ponto de inflamação:	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C):	4 – 6 horas

Aplicação

Preparação:	<p>Pintura de Raiz A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção – SOLUÇÃO DESINFETANTE refª 1810 para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc.</p> <p>Repintura A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. As superfícies degradadas, friáveis ou com fraca aderência devem ser escovadas e/ou lavadas, reparadas e regularizadas de modo a assegurar uma base conveniente para pintura. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfecção – SOLUÇÃO DESINFETANTE refª 1810 para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc.</p>
Processo de aplicação:	Trincha, pulverizador ou pistola airless.
Diluinte de aplicação e lavagem de equipamento:	Água. Não diluir o produto.
Esquema de aplicação:	Aplicar 2 a 3 demãos conforme o grau de absorção do suporte. A quantidade a aplicar deve ser de modo a saturar a superfície. A aplicação da demão seguinte deve ser feita imediatamente após a demão anterior ter sido absorvida.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**

HIDROFUGANTE
AQUOSO**FICHA TÉCNICA**

Ref.ª 1806

Intervalo entre demãos:	Não aplicável.
Rendimento teórico:	8 a 10 m ² / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
Condições ambientais de aplicação e secagem:	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Estabilidade em armazém

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados.
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.