

VERNIZ CRILBETÃO

FICHA TÉCNICA

Ref.^a 2007

Descrição

Verniz aquoso de alta qualidade baseado em copolímero acrílico e de acabamento brilhante. Apresenta elevada resistência aos agentes atmosféricos, aos raios ultravioletas e ao desenvolvimento de fungos e algas. Excelente adesão e resistência à alcalinidade. Excelente aspeto decorativo.

Utilização

Recomendado quer para exteriores quer para interiores. Utiliza-se em obra nova ou em repintura sobre superfícies de cimento e betão.

Características

Cor:	Incolor ou cores transparentes
Aspeto da película seca:	Brilhante
Densidade (25°C):	1,00 - 1,02
Viscosidade (25°C):	55 - 60 KU
Teor em sólidos (peso):	40 ± 2 %
Ponto de inflamação:	Não aplicável
Tempo de secagem (20° C):	4 – 6 horas

Aplicação

Preparação:	<p>Pintura de Raiz A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfeção – SOLUÇÃO DESINFETANTE ref^a 1810 para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc. Consultar os Serviços Técnicos.</p> <p>Repintura A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. As superfícies degradadas, friáveis ou com fraca aderência devem ser escovadas e/ou lavadas, reparadas e regularizadas de modo a assegurar uma base conveniente para pintura. Recomenda-se a utilização da solução biocida de desinfeção – SOLUÇÃO DESINFETANTE ref^a 1810 para prevenir a contaminação do substrato com fungos, algas, etc. Consultar os Serviços Técnicos.</p>
Processo de aplicação:	Trincha, rolo ou pulverizador.
Diluyente de aplicação e lavagem de equipamento:	Água
Esquema de aplicação:	Aplicar 2 a 3 demãos. Aplicar a 1 ^a demão diluída a cerca de 15%. Demãos

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**

VERNIZ CRILBETÃO

FICHA TÉCNICA

Ref.ª 2007

	seguintes diluídas a cerca de 10%.
Intervalo entre demãos:	6 horas, no mínimo.
Rendimento teórico:	9 a 11 m ² / litro por demão. O rendimento prático, varia com o tipo de superfície, seu estado e tipo de aplicação.
Condições ambientais de aplicação e secagem:	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Estabilidade em armazém

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados.
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.