

**Descrição**

Proteção flexível baseado num copolímero estireno acrílico. Boa adesividade a todos os alumínios e plásticos. Impermeável à água e boa permeabilidade ao vapor de água. Boa resistência no exterior e interior e ao desenvolvimento de fungos e algas. Acabamento ligeiramente acetinado.

**Utilização**

Recomendado para exteriores e interiores em alumínios e plásticos.

**Características**

<b>Cor:</b>	Branco
<b>Aspecto da película seca:</b>	Acetinado
<b>Densidade (25°C):</b>	1,25 - 1,30
<b>Viscosidade (25°C):</b>	140 - 145 KU
<b>Teor em sólidos (peso):</b>	56 ± 2 %
<b>Ponto de inflamação:</b>	Não aplicável
<b>Tempo de secagem (20° C):</b>	4 a 6 horas

**Aplicação**

<b>Preparação:</b>	A superfície deve encontrar-se em boas condições de coesão, isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes. As superfícies degradadas, friáveis ou com fraca aderência devem ser escovadas e/ou lavadas, reparadas e regularizadas de modo a assegurar uma base conveniente para pintura.
<b>Processo de aplicação:</b>	Trincha ou rolo
<b>Diluyente de aplicação e lavagem de equipamento:</b>	Água
<b>Esquema de aplicação:</b>	Aplicar a 1ª demão diluída a cerca de 20%
<b>Intervalo entre demãos:</b>	6 horas, dependendo das condições ambientais.
<b>Rendimento teórico:</b>	6 a 10 m <sup>2</sup> / litro por demão.
<b>Condições ambientais de aplicação e secagem:</b>	A temperatura da superfície deve estar entre 5 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

**Estabilidade em armazém**

12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local apropriado, no interior e com temperaturas entre 5 e 35° C.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**

ARCOPAINT

## FICHA TÉCNICA

Ref.ª 1120

### Forma de fornecimento

Embalagens de 15 litros.

### Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.  
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.