

**PRIMÁRIO MARÍTIMO  
CONVÉS 2K**

**FICHA TÉCNICA**

Ref.5001

**Descrição**

Primário acrílico para madeira, aço, de secagem rápida, para utilização acima da linha de água. Indicado para aplicação em: Casco, Convés – liso, Bojo/Paióis, Cabina exterior, Cabina interior. Alta resistência a ambientes severos.

**Utilização**

Tem excelente resistência à água, intempérie e abrasão, formando uma película com boa dureza após cura.

**Características**

<b>Cor:</b>	<b>CINZENTO e BRANCO</b>
<b>Aspecto da película seca:</b>	Mate
<b>Densidade (25°C):</b>	1,320 - 1,350
<b>Viscosidade (25°C):</b>	95 - 105 KU
<b>Teor em sólidos (peso):</b>	65 ± 2 %
<b>Ponto de inflamação:</b>	> 35° C
<b>Tempo de secagem (20° C)</b>	4 – 6 Horas

**Aplicação**

<b>Preparação:</b>	<p>A superfície deve apresentar boas condições de fixação do substrato. A pintura deverá estar isenta de humidade, poeira, gordura ou outros contaminantes. As superfícies degradadas, com falta de aderência ou com corrosão aparente devem ser escovadas, decapadas ou lixadas, reparadas e regularizadas para assegurar uma base perfeita para a repintura. As restantes áreas com tinta envelhecida deverão ser despolidas de modo a assegurar a fixação e durabilidade ideal do sistema de pintura.</p> <p>Em casos de dúvida consulte nossos Serviços Técnicos.</p> <p>Aço / Madeira – lixar com lixa de papel grão 80-200 e em seguida 280. Retirar o pó com uma escova ou com um pano.</p>
<b>Processo de aplicação:</b>	<p>Mexer bem a tinta para perfeita homogeneização. Misturar com catalisador marítimo na proporção de 2:1 Pode ser aplicada com trincha, rolo (pêlo curto) ou pistola airless.</p> <p>A aplicação deverá ser feita em ambientes bem ventilados.</p> <p>Consulte Sempre os nossos Serviços Técnicos</p>
<b>Diluyente de aplicação e lavagem de equipamento:</b>	<b>Diluyente Marítimo.</b>
<b>Esquema de aplicação:</b>	É recomendada a aplicação até 3 demãos diluída a 15 – 20%.
<b>Intervalo entre demãos:</b>	4 a 6 Horas, no mínimo. Para pintura -6 horas

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da PAINTBIZ, Lda.

**PRIMÁRIO MARÍTIMO  
CONVÉS 2K****FICHA TÉCNICA**

Ref.5001

<b>Rendimento teórico:</b>	Em condições normais o rendimento teórico é de 9 a 10 m <sup>2</sup> / litro por demão com espessura de 40 – 50 microns. O rendimento prático pode variar de acordo com o tipo de superfície, o seu estado e tipo de aplicação.
<b>Condições ambientais de aplicação e secagem:</b>	A temperatura da superfície deve estar entre 10 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

**Estabilidade em armazém**

Máximo 12 meses em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local ventilado, no interior e com temperaturas entre 10 e 35° C.

**Forma de fornecimento**

Embalagens de 1, 5 e 20 litros

**Segurança e ambiente**

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.  
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Utilizar em locais bem ventilados.  
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**