

Esmalte Convencional

FICHA TECNICA

Ref.^a
5130

Descrição

Esmalte formulado a partir de resinas sintéticas de ótima secagem e pigmentos especiais que proporcionam boas características de aplicabilidade, brilho, lacagem e ótima opacidade, com elevada resistência.

Utilização

Recomendado para aplicação em embarcações de madeira ou metal com prévio tratamento de acordo com o substrato, com o PRIMÁRIO CINZENTO ou SUBCAPA SINTETICA, para interiores ou exteriores, independente de se tratar de obra nova ou em repinturas. Acima da linha de água

Características

Cor:	Catalogadas / Outras
Aspecto da película seca:	Brilhante
Densidade (25°C):	1,020 - 1,050
Viscosidade (25°C):	85 - 100 KU
Teor em sólidos (peso):	48 ± 2 %
Ponto de inflamação:	> 35° C
Tempo de secagem (20° C):	
Pó	20 – 30 Min
Toque	4 – 6 Horas
Total	12 – 16 Horas

Aplicação

Preparação:	<p>Pintura de Raiz A superfície deve estar em boas condições de aplicação, isenta de humidade, poeira, gordura, corrosão ou outros contaminantes. Deverá utilizar-se o PRIMÁRIO SINTÉTICO CINZA ou SUBCAPA SINTETICA para proteção anticorrosiva do ferro e de promotor de aderência ao suporte. Em casos especiais consulte nossos Serviços Técnicos.</p> <p>Repintura A superfície deve estar em boas condições para aplicação do esmalte, isenta de humidade, poeira, gordura, corrosão ou outros contaminantes. Nos casos de superfícies degradadas, com falta aderência ou com corrosão deve ser utilizado o PRIMÁRIO SINTÉTICO CINZA para retocar todas as áreas de ferro desprotegidas. Em caso de dúvida consulte nossos Serviços Técnicos.</p>
Processo de aplicação:	Trincha, rolo (pêlo curto) ou pistola.
Diluyente de aplicação e lavagem de equipamento:	Diluyente Sintético ou Diluyente Sintético Especial

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda.**

Esmalte Convencional

FICHA TECNICARef.^a
5130

Esquema de aplicação:	É indicada a aplicação de 2 a 3 demãos, sendo a 1ª demão diluída de 10%. As demãos seguintes diluídas a cerca de 5%.
Intervalo entre demãos:	6 a 8 Horas, no mínimo.
Rendimento teórico:	Em condições normais de espessura de película está entre 45 a 50 microns. O rendimento teórico médio será de 6 a 8 m ² / litro por demão, porem o rendimento prático pode variar de acordo com o tipo de aplicação, estado da superfície e gramas/m ² aplicado.
Condições ambientais de aplicação e secagem:	A temperatura da superfície deve estar entre 10 e 30°C e a humidade relativa atmosférica inferior a 80%.

Estabilidade em armazém

Máximo 12 meses mantendo a embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local coberto bem ventilado e com temperaturas entre 10 e 35° C.

Forma de fornecimento

Embalagens de 1 e 5 litros

Segurança e ambiente

Consultar a Ficha de Segurança

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Utilizar Equipamento de Protecção Individual apropriados.
Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Consultar o médico, de imediato.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar em locais bem ventilados.
Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água.

As informações contidas nesta Ficha Técnica são resultantes dos nossos ensaios e do atual estado de conhecimento do produto, tendo apenas carácter orientador, e sem que implique qualquer garantia do resultado final, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. Dado que as condições de trabalho em obra poderão ser substancialmente diferentes recomendamos que se procedam a ensaios preliminares. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consultar os serviços Técnicos da **PAINTBIZ, Lda**.