

# FICHA TÉCNICA

Ref.º 81200250002

Ficha Técnica

## MASSA 02 - com fibras BRANCO

### CIMENTO-COLA DE LIGANTES MISTOS DE GRANDE FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA

#### ❖ Descrição:


A MASSA 02 com fibras é uma argamassa, à base de cimento, areia fina silícia, filler calcário, resinas polímeras e aditivos químicos.

Para aplicação no sistema ETICS.

#### ❖ Utilização:

A MASSA 02 é indicado para colagem e barramento de placas de isolamento (suportes de reboco de cimento, betão ....etc.)

#### ❖ Dados Técnicos:

 09	<b>MASSA 01 -Z CINZA</b>  <b>Utilização final:</b> Colagem e barramento de placas isolamento	Os
Características	Valores Declarados	Métodos de Ensaio
Tensão de Adesão Inicial à Tracção:	CINZA: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ BRANCO: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1348  (Secção 8.2)
Tensão de Adesão à Tracção após Imersão em Água :	CINZA: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ BRANCO: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	EN 1348 (Secção 8.3)
Tempo Aberto	CINZA: $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346

produtos cumprem os requisitos essenciais da Directiva 89/ 106/ CE.

#### ❖ Recomendações:

#### ❖ Preparação do Suporte

» Para uma correcta aplicação, é necessário realizar uma limpeza ao suporte, este deve estar estável, firme e isento de pó, graxa, resíduos orgânicos, etc.

» Verificar se a planimetria do suporte apresenta defeitos (irregularidades), estes devem ser corrigidos com reboco.

**OS SUPORTES TÊM QUE TER PELO MENOS 28 DIAS DE IDADE**

#### ❖ Aplicação Produto

1. Adicionar 4 a 5 Litros de água limpa, por cada

saco de 25 Kg de MASSA 02, e mexer mecanicamente até se obter uma pasta homogénea. Deixar repousar durante 5 minutos e voltar a amassar antes da aplicação.

2. Estender todo o produto sobre a superfície da placa. Deixar uma faixa de 1,5 cm a 2 cm de largura para evitar a cola nas juntas entre as placas.

3. Após a colocação das placas, pressionar para conseguir uma colagem eficaz.

4. Reforçar as arestas das juntas de dilatação, peitoris, depois da secagem da cola.

#### ❖ Consumo: Colagem Simples: 4 a 6 Kg/m<sup>2</sup>

Barramento: 2 a 3 kg/ m<sup>2</sup>

#### ❖ Embalagem: Saco de 25 Kg (Paleta de 1500 Kg), válido por 12 meses após a data de fabrico, em condições normais ao abrigo de intempéries.

#### ❖ Higiene e Segurança:

» Não Aplicar a **massa 02** com temperaturas inferiores a +5°C e superiores a +30°C.

» Ter atenção ao produto que tenha iniciado a sua presa e não aplicar.

» Não juntar quaisquer outros produtos á argamassa.

» Em grandes superfícies deixar junta de dilatação.



» Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

» Pode causar sensibilização em contacto com a pele

» Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico

» Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

*\* Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança*